

# EGOFLEX 411



Qualitäts-  
Produkte

## 1 K PUR-Konstrukční lepidlo

EGOFLEX 411	je jednodílné, rychle tvrdnoucí vysoce hodnotné Polyuretanové konstrukční lepidlo které s vlhkostí obsaženou ve vzduchu vulkanizuje na houževnatý elastický konečný produkt.		
Oblast použití	pro automobilový průmysl, při výrobě karoserií a nástaveb na auta, při výrobě lodí, kontejnerů, obytných karavanů, na výrobky pro vytápění, větrání, filtraci a klimatizaci.		
Při použití nutno dodržet	Spojované plochy musí být suché a čisté s dobrým podkladem. Drží velmi dobře na většině podkladů. Na porézní podklady lze zlepšit přilnavost pomocí EGOPRIMER 400R, na hladkých podkladech pomocí EGOPRIMER 400G.		
Materiál	Polyuretan		
Specifická váha	ca. 1,3g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563	
Teplota při zpracování	+5°C až +40°C		
Tepelná odolnost	-40°C až +90°C (krátkodobě do 120°C)	DIN 52455-4	
Shore A Konečná tvrdost	ca. 40	DIN 53505	ASTM D 2240
Modul/Dilatační napětí 100%	100%, 0,6 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN 28 340	
Přípustná cel.zformovatelnost	15%		
Viskozita	tuhá	DIN EN 27 390	EN 27 390
Povrchové zvlukanizování	ca. 50 min		
Vulkanizace	ca. 3 – 4 mm/24hod		
Návratnost do půvd.tvaru	>90%	DIN EN 27390	
Změna objemu	ca. – 5%	DIN 52451	
Chemická odolnost	odolné proti vodě, mořské vodě, zředěným luhům a kyselinám, přechodně odolné proti minerálním olejům, tukům a pohonným látkám. Neodolné proti koncentrovaným kyselinám, luhům a organickým rozpustidlům (Xylol, Toluol, Acetát, Aceton).		
Standartní barvy	bílá, šedá		
Balení	Alufolie 300ml / 600ml 20 ks/karton		
Skladování	Originální balení je skladovatelné v suchu a chladu po dobu 12 měsíců.		

**Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list.** Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

**MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec Tel. 485 143 469**

**Fax: 485 143 469**

**www.mevha.cz**

**info@mevha.cz**