

EGO MS 801



Qualitäts-
Produkte

MS polymerová izolační hmota pro spáry pozemních staveb

EGO MS 801

je jednosložková, hybridní izolační hmota, odolná vůči povětrnosti, která s vlhkostí, obsaženou ve vzduchu vulkanizuje na elastický konečný produkt. Neobsahuje žádná rozpouštědla ani silikon a izokyanáty a vykazuje vysokou odolnost vůči chemikáliím.

Oblasti použití

Utěšňování spár pozemních staveb dle DIN 18540-F i spár kovových a bezmaltových staveb, dřevěných, betonových staveb, spár v omítkách, sádkokartonu, keramických a různých plastových podkladů a při výrobě přístrojů. U podkladů z přírodního kamene se na nás prosím obraťte a proveďte vlastní zkoušky. Vhodná vynikajícím způsobem pro napojovací spáry oken a dveří i střeš.

Pokyny pro použití

Plocha, na které má být hmota aplikována musí být suchá, únosná, bez prachu a separačních prostředků a nesmí obsahovat povrchové vrstvy, snižující přilnavost. Rozměry utěšňovaných spár musí odpovídat normám a směrnicím U mnoha materiálů je dosahováno velmi dobré přilnavosti bez použití základního nátěru. U savých podkladů je dosahováno optimální přilnavosti při použití základního nátěru. Minimální průřez spáry by neměl být menší než 5 mm.

Základní materiál	MS hybridní polymer
Specifická hmotnost	cca 1,45 g/cm ³
Teplota zpracování	+5 °C až +40 °C
Teplotní stálost	-40 °C až +90 °C
Tvrdost podle Shore A	cca 25
Soudržnost	stabilní
Modul pružnosti v tahu (100 %)	cca 0,38 N/mm ²
Mezní protažení	cca 700 %
Příp. celková deformace	25 %
Doba vytvoření škráloupu	cca 20 minut (při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)
Provulkanizování	cca 2 mm/24 hod. (při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)
Povinnost značení	žádná
Standardní barevné odstíny	šedá, bílá
Forma dodávky	600 ml alufólie, 20 kusů/karton
Skladování	Originální obal lze na chladném a suchém místě skladovat 12 měsíců

Varovné pokyny viz bezpečnostní list ES. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat našim jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec Tel. 485 143 469 Fax: 485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz