# EGOBON 212

## *Těsnící a montážní páska*

**Qualitäts-Produkte**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EGOBON 212 | Je Butylová těsnící páska neměnící svůj objem, bez rozpustidel, plastická a hluk tlumící.Nepůsobý korozivně a je s většinou montážních a stavebních materiálů snášenlivá odpovídá IVD Merkblattes Nr.5 a KTW – doporučení. | | |
| Oblast použití | K utěsňování a lepení parotěsných nebo difůzně prostupných fólií.<br>K utěsnění překladů u montážních dílu :<br>-výroba automobilů -chladící a klimatizační technice<br>-výroba lodí -sanitárních a elektroinstalačních<br>-výroba kontejnerů -výroba nábytku a zařízení<br>-výroba Caravanů -pro kuchyně a koupelny<br>-zateplování fasád -výroba přístrojů | | |
| Návod ke zpracování | Stálé zatížení tlakem na EGOBON 212 montážní pásku způsobuje jeho zformování mezi utěsňovanými plochami.<br>Stlačení těsnících ploch uskutečňuje bezvadné utěsnění a vyrovnává nerovnosti opracovaných ploch. Při dostatečném tlaku a nepatrném posunu těchto ploch zůstává uchována těsnost (efekt klouzavého těsnění).<br>Je doporučena vyšší teplota při zpracování tato usnadní stlačení na požadovaný konečný rozměr ,tento rozměr je dobré zajistit vymezovacímy podložkami. | | |
| Materiál | Butylkaučuk / PIB | | |
| Teplota při práci | od cca + 5°C do 30°C | DIN 52455/T4 | |
| Teplotní odolnost | od -40°C do + 100°C<br>(krátkodobě do 150° C ) | | |
| Spec.váha | ca. 1,6 g/cm³ | DIN EN ISO 10563 | |
| Shore 00 | ca.55 | DIN 53505 | ASTM D 2240-68 |
| Odolnost tlaků | ca.1 bar | | (DTU 39,4) |
| Zkouška smékavosti | stálé | | |
| Obsah pevných částic | > 99% | DIN 52451 | |
| Propustnost vodní páry | střední hodnota 0,13 g/cm ² · d | DIN 53122 | |
| Zápalná teplota | > 400 °C | DIN 51794 | |
| Barva | světlešedá | | |

Standartní rozměry

| Rozměr | metr/role | rolí/karton | metrů/karton |
|---|---|---|---|
| 1,5 x 15mm | 25 | 18 | 450 |
| 1,5 x 20mm | 25 | 14 | 350 |

Skladování: Neomezené,při ca. 20°C kartony skladovat v suchu šipkou nahoru. Jednotlivé kotouče skladovat vleže, chranit proti prachu.

**Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list.** Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu;dřívější údaje jsou tímto zrušeny.Přeskoušejte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely.Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody,zvláště za použití,nebo nepoužitelnost výrobku.Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

***EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co.Betriebs KG***
***MEVHA Těsnící a lepící hmoty Liberec tel.485 143 469 fax. 485 143 469***
***www.mevha.cz*** ***info@mevha.cz***

Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe

Mitglied des Institut für Fenstertechnik e.V.