

# EGOCRYL 530



Qualitäts-  
Produkte

EGOCRYL 530	je k aplikaci hotový vysoce hodnotný jednkomponentní, plastickoelastický fyzikálně schnoucí akryl-dispersion-těsnící materiál.	
Oblast používání	Utěsnění vnitřních a spojovacích spár. Dobrá přilnavost na všech savých podkladech, jako jsou beton, porobeton, vláknitý cement, omítka, sádkokarton a dřevo. Na okenní spáry doporučujeme <b>EGOCRYL 500</b> podle <b>IVD návodu č.9 třídy D4/D8RS</b>	
Pokyn pro používání	Spojované plochy musí být suché a čisté s dobrým podkladem. Prach, mastnoty, oleje a volné části musí být odstraněny. Podklad nesmí být mokrá, smí být ale vlhký. U silně savých podkladů použít EGOPRIMER 390R nebo EGOCRYL 530 rozředit vodou v poměru 1:4 (1 díl EGOCRYL 530 a 4 díly vody). <b>Vyvarovat se třístranné boční aplikace u dilatačních spár.</b>	
Materialbasis	Acryl - Dispersion	
Specifická hmotnost	ca. 1,6 g / cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563
Teplota při zpracování	+5 °C až + 30 °C	
Tepelná odolnost	-25 °C až + 80 °C	DIN 52455-4
Přípustná celková zformovatelnost	15%	
Viskozita	tuhá	DIN EN 27390
Doba povrchového schnutí	15 – 30 minut	
Konečné proschnutí	1-4 týdny, záleží na rozměru spáry, teplotě a vlhkosti vzduchu	
Odolnost povětrnostním vlivům	po aplikaci minimálně 6 hodin chránit před kontaktem s vodou	
Povinnost značení	ne (není nebezpečná látka)	
Standartní barvy	bílá, šedá	
Formy dodávky	tuby 310 ml, 20 kusů/karton folie 600 ml, 20 kusů/karton jiné balení po dohodě	
Skladování	originální balení v suchu a chladu, chráněné před mrazem skladovatelné 24 měsíců	

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**  
**MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec Tel. 485 143 469 Fax: 485 143 469**  
**www.mevha.cz**

**info@mevha.cz**