

EGOFERM

je vysoce kvalitní, univerzálně použitelná butylová páska s výtečnými vlastnostmi.

- permanentně lepivá
- trvale plastická
- samosvařitelná
- jednoduché zpracování
- nekorodující (neutrální)
- těsní proti difuzi páry
- odpovídá požadavkům IDV-výnosu č.5
- ihned funkční
- objemově stálá
- bez rozpustidel a živců
- snáší živici
- odolné proti stárnutí
- odolné proti UV záření

Oblast použití

K těsnění v oblastech průmyslu a staveb, jako na př. výškových domů, kovovýroby, v průmyslu stavby lodí, vozidel a výstavby klimatizačních, chladících a solárních zařízeních. V průmyslu strojírenském, elektrickém a elektronickém tak jako v průmyslovém zasklívání skleníků a střeš.

Pokyny k použití

Slepované plochy musí být suché, nosné, zbaveny prachu a prostředků porušujících soudržnost. U těsněných ploch zaručuje bezvadné utěsnění a vyrovnává existující nerovnosti. Zakulacené profily a vyšší zpracovatelské teploty ulehčují lisování na konečný rozměr, což je třeba zajistit příslušnými rozpěrkami. Při dostatečném přítlačném tlaku a nepatrném posunu lepených ploch zůstává zachována těsnost. (efekt klouzavého těsnění)

Materiálová základna

Butylkaučuk

Specifická váha

ca. 1,2 g/cm³

DIN EN ISO 10563

Teplota pro zpracování

+5°C až +30°C

Teplotní odolnost

-50°C až +100°C

DIN 52 455-4

Shore 00

cca. 55

DIN 53 505

ASTM D 2240-68

Pevnost v tlaku

ca. 1,2 bar

DTU 39,4

Fluid. chování

(zkouška smékavosti)

stálé

Obsah pevných částic

>99 %

DIN EN ISO 10563

Propustnost vodní páry

střední hodnota 0,24 g/cm² · d

DIN 53122-1

Příp. celková deformace

10%

Standartní barva

šedá

Standartní rozměry

viz zadní strana

Při cca. 20°C prakticky neomezeno.

V originálním balení a ležaté poloze, skladovat v suchu a zabezpečené proti prachu

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list. Stávající údaje jsou výsledkem důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec tel. 485 143 469 fax. 485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz

Standartní Rozměry EGOFERM

Rozměr	Metr/Role	Rolli/Karton	Metr/Karton
1 x 6 mm	30	22	660
2 x 8 mm	18	22	396
2 x 10 mm	18	22	396
2 x 15 mm	18	18	324
2 x 20 mm	18	14	252
3 x 10 mm	12	22	264
3 x 15 mm	12	18	216
3 x 20 mm	12	14	168
3 x 30 mm	12	10	120
4 x 10 mm	10	22	220
3 mm kulatý	12	30	360
4 mm kulatý	10	30	300
5 mm kulatý	9	22	198
6 mm kulatý	7	22	154
8 mm kulatý	6	18	108
20 mm kulatý	3	10	30
8 mm kulatý s výstuhou (mit Seele)	6	18	108

Jiné rozměry po dohodě.

Rozměrové tolerance:	Rozměr	šíře	tloušťka	kulatina
	2mm - 5mmØ			± 0,3mm
	5mm - 5mmØ			± 0,5mm
	20mm -27mmØ			± 1,0mm
	28mm -30mmØ			± 3,0mm
	1 – 4mm x 6-10mm	±0,5mm	±0,2mm	
	1 – 4mm x 12-50mm	±1,0mm	±0,2mm	

Příklad použití pro EGOFERM

