

EGOFLEX 421



CONSTRUCT

Qualitäts-
Produkte

EGOFLEX 421 CONSTRUCT	je jednosložková, měkce elastická polyuretanová těsnicí hmota pro inženýrské stavby a pozemní stavby. EGOFLEX 421 CONSTRUCT se vyznačuje krátkým lomem vláken a možností dobrého vyhlazení.	
Oblasti použití	Utěsnění dilatačních a spojovacích spár v pozemním stavitelství, v interiéru i ve venkovním prostředí, v betonu, omítce, zdivu, dřevu kovu i tvrdém PVC. Nelze použít k utěsnění při zasklívání.	
Pokyny k použití	Spojované přídržné plochy musejí být únosné, suché, bez prachu a separačních prostředků. Hmota má velmi dobrou přilnavost na většině podkladů. Přilnavost u porézních podkladů může zlepšit EGOPRIMER 400 R, hladkých podkladů pak EGOPRIMER 400 G (respektujte prosím tabulku základních nátěrů). Hmota není vhodná k aplikaci při zpracování skla.	
Základní materiál	Polyuretan	
Specifická hmotnost	~1,35 g/ml	DIN53 479
Teplota zpracování	+5 °C až +40 °C	
Tepelná odolnost	-40 °C až +70 °C	
Přípustná celková stlačitelnost při zpracování	25%	
Tvrdość A dle Shoreho	cca. 25	DIN 53505
Pnutí v tahu	~0,4 MPa při 100% protažení	DIN EN ISO 8340
Viskozita	stabilní	
Časový interval vytvoření plášťové vrstvy	cca. 60 minut	
Vytvrzení	ca. 1 mm / den	
Schopnost navrácení do původního stavu	>70%	DIN EN ISO 7389 B
Odpovídá	ISO 11600 F25 HM/20LM	
Standardní barvy	bílá, šedá v odstínu betonu, speciální barvy na vyžádání	
Formy dodávky	600 ml, obal ve tvaru válce z hliníkové fólie, 20 ks/karton Speciální nádoby na vyžádání	
Skladování	V originálních nádobách v chladném a suchém prostředí je možno skladovat 12 měsíců.	

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec Tel. 485 143 469 Fax: 485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz