

EGOFLOTT

je nástřiková jednosložková těsnicí hmota na bázi butyl-kaučuku s odolnými polymery a plasticko pružnými vlastnostmi. EGOFLOTT drží na všech běžných stavebních materiálech jako například, betonu, kameni, zdivu, umělém kameni, skle, železu, hliníku keramice, atd.

Oblast použití

k trvalému utěsnění spár, trhlin, utěsňování v kovovýrobě(klimatizační a odvětrávací technika), opravy a stavby vozidel, vagónů, kontejnerů. Utěsnění mezi zdivem a dřevěným, kovovým rámem. Utěsnění mezi hotovými stavebními díly, plechové nástavby komínů.

Při použití nutno dodržet

Spojované plochy musí být suché a čisté s dobrým podkladem. Drží velmi dobře na většině podkladů.
(respektujte prosím tabulku základních nátěrů PRIMER)
Spojovací spáry předem vyplnit materiálem EGOPREN Hinterfüll.

Rozměry spár	šíře 10 – 15mm	hloubka minimálně 6mm	
Specifická váha	ca.1,6g/cm ³		DIN EN ISO 10563
Teplota při zpracování	+5°C až +40°C		
Tepelná odolnost	-40°C až +90°C		DIN 52455-4
Shore A Konečná tvrdost	ca.15		DIN 53505
Odolnost proti povětrnosti	ve všech přirozených klimatech		
Přípustná cel.zformovatelnost	10 %		
Viskozita	tuhá		DIN EN 27390
Povrchové zvlukanizování	nelepivá vrstva po 1 hodině		
Odpovídá	DIN 18545-B		
Přístroje pro zpracování	EGOFIX přístroje		
Dodatečné práce	uhlazování pomocí EGO uhlazovacích prostředků. Přetíratelné		
Čištění	čerstvý materiál lze omývat benzínem,terpentýnem, trichlorethylenem.		
Standartní barva	šedá		
Forma dodání	kartuše 310ml , 20ks / karton		
Skladování	originálním balení v chladu a suchu	12měsíců	

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list .Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu;dřívější údaje jsou tímto zrušeny.Přeskoňte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely.Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového.Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody,zvláště za použití,nebo nepoužitelnost výrobku.Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co.Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec Tel. 485 143 469 Fax:485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz