

EGOPOL	Je samolepící těsnící páska neměnicí svůj objem, bez rozpustidel, plastická, odolná stárnutí, doplňující výrobní řadu těsnících pásek EGOFORM a EGOBON. Nepůsobí korozně na těsněné plochy. EGOPOL má Zkušební potvrzení od Süddeutschem Kunststoffzentrum pro své výtečné vlastnosti při utěsnění faser cementových desek. Mimo to má EGOPOL Label des Syndicat National des Joints et Façades (SNJF), Paris.			
Oblast použití	K utěsnění mezi stavebními díly z Faser cementu, vlnitého plechu, betonu faser zpevněných Polyesterových desek, dřeva ,atd.			
Návod ke zpracování	Těsněné plochy musí být suché zbaveny prachu a mastnot.			
Materiál	Butylkaučuk / PIB			
Spec.váha	ca. 1,6 g/cm ³	DIN 52451		
Teplota při práci	od cca + 5°C do 30°C			
Teplotní odolnost	od -40°C do + 90°C	DIN 52455/T4		
Shore 00	ca.70	DIN 53505	ASTM D 2240-68	
Odolnost tlaků	ca.1,3 bar	DTU 39,4		
Zkouška směkavosti	stálé			
Barva	olivověšedá			
Standartní rozměry	Rozměr	metr/role	rolí/karton	metrů/karton
	6 mm Ø 7		22	154
	8 mm Ø 6		22	132
	Velké role 8 řad vedle sebe, na přání střížené na přesnou délku. Jiné rozměry po dohodě.			
Skladování	Neomezené,při ca. 20°C kartony skladovat v suchu šipkou nahoru. Jednotlivé kotouče skladovat vleže, chránit proti prachu.			

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu;dřívější údaje jsou tímto zrušeny.Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely.Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody,zvláště za použití,nebo nepoužitelnost výrobku.Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co.Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec tel.485 143 469 fax. 485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz