

EGOSEAL	je vysoce hodnotná jednosložková, fyzikálně schnoucí plastickoelastická těsnící a lepicí hmota na bázi umělého kaučuku pro oblast střech.
Oblasti použití	utěsnění bitumenových spojů, spár a trhlin, svárů u vodních odvaděčů a dešťových okapů všech druhů.
Pokyny k použití	Spojované přídržné plochy musejí být únosné, suché, bez prachu a separačních prostředků. Hmota má velmi dobrou přilnavost bez Primeru na bitumenových materiálech, kovech, betonu, dřevu a PVC. Drží na vlhkých plochách. Pro utěsnění skla kde je vyžadováno těsnící hmoty která neobsahuje silikon doporučujeme EGO MS 808 Hybridní izolační hmotu. Hluboké spáry vyplnit EGOPREN Hinterfüllmaterial.
Rozměr spáry	šíře do 10 mm, hloubka minimálně 6 mm
Teplota zpracování	+5 °C až +40 °C (při teplotě pod 10°C ulehčí práci lehce ohřátý materiál)
Tepelná odolnost	-25 °C až +100 °C
Odolnost povětrnostním vlivům	odolný proti UV záření, vodě a agresivnímu vzduchu proti dešti odolný po několika minutách
Specifická hmotnost	0,94 g/cm ³
Pnutí v tahu při 100%	ca. 0,5 Nmm ²
Obsah pevných látek	ca. 78%
Přípustná celková zformovatelnost	max. 25%
Objemová ztráta	ca. 20%
Doba povrchového schnutí	po několika minutách
Dodatečné práce	ihned vyhladit čistou vodou
Snášlivost nátěrů	všemi v obchodě dostupnými barvami a laky. nátěry obsahující rozpouštědla mohou zpomalit proschnutí hmoty (doporučujeme vlastní zkoušku)
Čištění	čerstvý materiál lze odstranit Acetonem, Benzínem, Ethylacetátem
Údaje o nebezpečnosti látky	lehce hořlavý, VbF A1, chránit před ohněm nepatří do rukou dětí
Standardní barvy	transparent, černá
Formy dodávky	kartuše 310ml, 20 ks/karton Speciální nádoby na vyžádání
Skladování	V originálních kartuších v chladném a suchém prostředí je možno skladovat 9 měsíců.

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec Tel. 485 143 469 Fax: 485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz