

mit Vlies

Qualitäts- Produkte

EGOFERM mit Vlies

je samolepící, v objemu stálá butylová páska se syntetickým kaširovaným roumem k vyztužení a omezení povrchové lepivosti s výtečnými vlastnostmi

- permanentně lepivá
- trvale plastická
- mechanické vyztužení
- jednoduché zpracování
- nekorodující (neutrální)
- těsní proti difuzi páry
- odpovídá požadavkům IDV-výnosu č.5
- ihned funkční
- objemově stálá
- bez rozpustidel a živíc
- snáší živici
- odolné proti stárnutí
- odolné proti UV záření

Oblast použití

na krycí těsnění komínových těles, plechových spojů, překryvů připojovacích škvír u přístřešků, garáží, sřešních oken, tepelné izolace u skleníků a skleněných konstrukcí, sřešního zasklívání profilitu, oblast vzduchotechniky a sanitární. Sanace zasklívání střech skleníků a šedových střech, utěšňování spojů věnců světlíkových kopulí k zakrytí střech. Utěšňování stěnových, sřešních, atikových a spojovacích konstrukcí.

Pokyny k použití

Lepené plochy musí být suché, nosné, zbaveny prachu a prostředků porušujících soudržnost. Porézní podklady jako beton, omítka atd. je třeba předem ošetřit Primerem EGOHAFTKLEBER. Potřebné přilepení se provádí přitlačným válečkem nebo válečkovým přístrojem EGO. Záhybům a přerušením je třeba zabránit, event. je pečlivě vyválečkovat. Je třeba zabránit příčnému pokryvu v oblasti střechy. (nebezpečí deformace při zatížení sněhem a ledem)

Materiálová základna

butylkaučuk, syntetické neorientované rouno

Specifická váha

ca. 1,2 g/cm³ DIN 52 451

Teplota pro zpracování

+5°C až +30°C

Teplotní odolnost

-50°C až +100°C DIN 52 455/T4

Shore 00

cca. 55 DIN 53 505 ASTM D 2240-68

Fluid. chování

(zkouška smékavosti)

stálé

Obsah pevných částic

99 %

Propustnost vodní páry

střední hodnota 0,24 g/cm² · d DIN 53122

Dodatečné opracování

natíratelné zinkovým prachem a disperzními barvami

Standartní barva

šedá

Standartní rozměry

viz zadní stranu

Skladování

Při cca. 20°C prakticky neomezeno.
V originálním balení a ležaté poloze, skladovat v suchu a zabezpečené proti prachu

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec tel. 485 143 469 fax. 485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz

Standartní rozměry

Tloušťka x Šířka	Metr / Role	Role / Karton	Metr / Karton
2 x 50 mm	18	6	108
2 x 60 mm	18	6	108
2 x 80 mm	18	4	72
2 x 100 mm	18	2	36
2 x 120 mm	18	2	36
3 x 60 mm	12	6	72
3 x 80 mm	12	4	48
3 x 100 mm	12	2	24
3 x 120 mm	12	2	24
3 x 150 mm	12	2	24
3 x 200 mm	12	2	24

Zvláštní profily na vyžádání

Měrné tolerance :
 v šíři + - 2,0 mm
 v tloušťce + - 0,3 mm

Příklady použití EGOFERM mit Vlies

