

mit Vlies RS

Qualitäts- Produkte

EGOFERM mit Vlies RS

je samolepící, v objemu stálá butylová páska se syntetickým kaširovaným rounem a oboustraně samolepící páskou pro rychlé a bezpečné utěsnění přípojných spár u oken a dveří, RAUMSEITIG (RS).

- stabilní
- trvale plastická
- mechanické vyztužení
- jednoduché zpracování
- nekorodující (neutrální)
- těsní proti difuzi páry
- odpovídá požadavkům IDV-výnosu č.5
- ihned funkční
- objemově stálá
- přetíratelná A1, A2
- ihned možno omítnout
- odolná proti stárnutí
- odolná proti UV záření

Oblast použití

Pro rychlé, bezpečné a difusní utěsnění okenních a dveřních přípojných spár. Těsnící pásku se syntetickým kaširovaným rounem je možno okamžitě po montáži omítnout nebo natřít, díky těmto vlastnostem je těsnící páska po montáži schována.

Lepící plochu do ca. 30mm omítnout maximálně 8mm silnou vrstvou. (Dilatační pásma spáry neomítnat)

Pokyny k použití

Lepené plochy musí být suché, nosné, zbaveny prachu a prostředků porušujících soudržnost. Porézní podklady jako beton, omítka atd. je třeba předem ošetřit Primerem EGOHAFTKLEBER. Potřebné přilepení se provádí přítlačným válečkem. Záhybům a přerušením je třeba zabránit, event. je pečlivě vyválněčkovat. Při těsnění oken a dveří je nutno postupovat podle Normy DIN 18195.

Materiálová základna

butylkaučuk, syntetické neorientované rouno

Specifická váha

ca. 1,4 g/cm³ DIN EN ISO 10563

Teplota pro zpracování

+5°C až +30°C

Teplotní odolnost

-50°C až +100°C DIN 52 455-4

Shore 00

cca. 55 DIN 53 505 ASTM D 2240-68

Odolnost tlaku

ca. 0,9 bar DTU 39,4

Fluid. chování (zkouška smékavosti)

stálé

Obsah pevných částic

>99 % DIN EN ISO 10563

Propustnost vodní páry

střední hodnota 0,15 g/cm² · d DIN 53122

Standartní barva

šedá

Standartní rozměry

Síla x Šířka	Metr / Role	Role / Karton	Metr / Karton
1,5 x 75 mm	25	4	100
1,5 x 100mm	25	2	50
1,5 x 150mm	25	2	50

Skladování

Při cca. 20°C prakticky neomezeno.
V originálním balení a ležaté poloze, skladovat v suchu a zabezpečené proti prachu

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat našim jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepící hmoty Liberec tel. 485 143 469 fax. 485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz