

EGOSILICON 120



Acetat HS

Qualitäts-
Produkte

EGOSILIKON 120 HS	je k použití připravená, vysoce hodnotná jednokomponentní těsnicí hmota, jež vulkanizuje přes reakci se vzdušnou vlhkostí při pokojové teplotě na elastický konečný výrobek.	
Oblast používání	elastické utěsnění s vysokým teplotním zatížením, speciální zasklívání ohni odolné (R30 ÖNORM B 3855 odpovídá G30), utěsnění teplovodních rozvaděčů, kotlů, utěsnění olejových van u motorů.	
Pokyn pro používání	Spojované plochy musí být suché a čisté s dobrým podkladem. Sklo a skleněné podklady neprimerovat. Na porézní podklady k zpevnění podkladu použít EGOCON FD. U tvrdých hmot PVC může Primer EGOCON FDK výrazně zlepšit přilnavost. (prosíme dbát primerovací tabulky)	
Chemická reakce	kyselý(Acetat)	
Specifická váha	ca. 1,29 g / cm ³	DIN EN ISO 10563
Teplota při zpracování	+5 °C až +40 °C	
Tepelná odolnost	-60 °C až +250 °C (krátkodobě až +300 °C)	
Shore A konečná tvrdost	ca.35	DIN 53505
Modul / roztahovací napětí 100%	ca.0,9 N / mm ²	DIN EN 28340
Dilatace	ca.100%	DIN EN 27389
Přípustná celková zformovatelnost	20%	
Viskozita	tuhá	DIN EN 27390
Doba povrchové vulkanizace	10 – 20 minut	
Vulkanizace	ca. 3 mm / 24hod	
Zápalná teplota	450 °C	DIN 51794
Povinnost značení	ne	
Odpovídá		DIN 18545-D
Standartní barvy	červenohnědá, černá	
Formy dodávky	tuby 310 ml, 20 kusů/karton jiné balení po dohodě	
Skladování	originální balení v suchu a chladu skladovatelné tuby : 18 měsíců	

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list.Nepatří do rukou dětí.Zamezit kontaktu s okem a kůží.Při kontaktu dobře vymýt čistou vodou a vyhledat lékaře. Aplikovat v dobře větraných prostorech.Při zpracování / vulkanizaci vyprchává lehce dráždivá látka. Jeli tato látka vdechována delší dobu v silnější koncentraci není možné vyloučit zdravotní potíže. Při odborném zpracování je zvulkanizovaný produkt Physiologisch nezávadný. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu;dřívější údaje jsou tímto zrušeny.Přeskošete sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely.Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového.Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody,zvláště za použití,nebo nepoužitelnost výrobku.Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co.Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec Tel. 485 143 469 Fax:485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz