

EGOSILICON 400



Qualitäts-
Produkte

Alkoxy

EGOSILIKON 400	je k použití připravená, vysoce hodnotná jednkomponentní těsnící hmota, jež vulkanizuje přes reakci se vzdušnou vlhkostí při pokojové teplotě na elastický konečný výrobek.		
Oblast používání	zasklívání, VSG, přípojně a dilatační spáry, beton, omítky, zdivo, kov, umělé hmoty a lazurované dřevo.		
Pokyn pro používání	Spojované plochy musí být suché a čisté s dobrým podkladem. Sklo a skleněné podklady neprimerovat. Na porézní podklady k zpevnění podkladu použít EGOCON FD. U tvrdých hmot PVC může Primer EGOCON FDK výrazně zlepšit přilnavost. U kovů, acrylu, Polykarbonátu primerovat EGOCON 790. (prosíme dbát primerovací tabulky)		
Chemická reakce	neutral (Alkoxy)		
Specifická váha	ca. 1,0 až 1,4g / cm ³	DIN 52451	
Teplota při zpracování	+5 °C až +40 °C		
Tepelná odolnost	-40 °C až +100 °C	DIN 52455 / T4	
Shore A konečná tvrdost	ca.20	DIN 53505	ASTM D 2240-68
Modul / roztahovací napětí 100%	ca.0,35 N / mm ²	DIN 52455 / T2	EN 28 340
Dilatace	ca.100%	DIN 52458	EN 27 389
Přípustná celková zformovatelnost	25%		
Viskozita	tuhá	DIN 52454	EN 27 390
Doba povrchové vulkanizace	30 – 90 minut		
Vulkanizace	ca. 2 mm / 24hod		
Zápalná teplota	450 °C	DIN 51794	
Povinnost značení	ne		
Odpovídá		DIN 18545-E DIN 18540	
	A1 snášenlivý nátěrů D5 těsnící hmota podle	IVD-Merkblatt.Nr.9	
Standartní barvy	podle EGO barevné palety		
Formy dodávky	tuby 310 ml, 20 kusů/karton folie 300 ml, 600ml, 20 kusů/karton jiné balení po dohodě		
Skladování	originální balení v suchu a chladu skladovatelné tuby : 6 měsíců folie : 9 měsíců		

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list.Nepatří do rukou dětí.Zamezit kontaktu s okem a kůží.Při kontaktu dobře vymýt čistou vodou a vyhledat lékaře. Aplikovat v dobře větraných prostorech.Při zpracování / vulkanizaci vyprchává lehce dráždivá látka. Jeli tato látka vdechována delší dobu v silnější koncentraci není možné vyloučit zdravotní potíže. Při odborném zpracování je zvulkanizovaný produkt Physiologisch nezávadný. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu;dřívější údaje jsou tímto zrušeny.Přeskoušejte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely.Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového.Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody,zvláště za použití,nebo nepoužitelnost výrobku.Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co.Betriebs KG

**MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec Tel. 485 143 469
www.mevha.cz**

Fax:485 143 469

info@mevha.cz